



AHORRAS CON CALIDAD

CONCRETO UNICON

Columnas, columnetas, vigas,
techos, veredas y otros.



Concreto UNICON es una mezcla seca de arena gruesa, piedra y CEMENTO de UNACEM, lista para agregarle la cantidad recomendada de agua.

USOS

Elementos de concreto tales como: columnas, columnetas, vigas, techos, veredas y otros.

VENTAJAS

AHORRO	<p>Optimización de recursos en mano de obra, insumos y procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Menor costo en acarreo de material ■ Reducción de espacios por almacenamiento. ■ Mayor orden y limpieza en obra, cero desperdicios.
CALIDAD	<p>Empaque tricapa (2 pliegos de papel y 1 film plástico). en bolsa de 40 kilos, prolongando la vida útil del producto.</p> <p>Dosificación exacta y garantía de procedencia de insumos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cementos de UNACEM. ■ Agregados de canteras propias.
RAPIDEZ	<p>Mezcla predosificada lista para usar en obra: solo se agrega agua.</p>



MODO DE EMPLEO

- Preparar el lugar donde se va a vaciar la mezcla y encofrar con madera si fuera necesario.
- Colocar todo el contenido en el mezclador, en una carretilla o en una superficie limpia y plana. Mezclar el contenido.
- Formar una cavidad central, agregar la cantidad indicada de agua y mezclar hasta lograr una consistencia uniforme.
- Vaciar la mezcla de Concreto UNICON y darle el acabado requerido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
RESISTENCIA (kg/cm²)	210	175	175	175
HUSO/TAMAÑO DE PIEDRA (Pulgadas)	67 / 3/4"		7 u 8 / 1/2"	
SLUMP/ASENTAMIENTO (Pulgadas)	3 a 4			8 a 10
AGUA (litros por bolsa)	4.0 a 4.5	4.0 a 4.5	4.5 a 5.0	5.3 a 5.8
CANTIDAD DE BOLSAS POR m³	52	52	51	49

RENDIMIENTO REFERENCIAL					
PISOS Y VEREDAS					
ÁREA A CUBRIR (m²)	1				
ESPESOR DEL PISO (cm)	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0
CANTIDAD DE BOLSAS	3.0	4.5	6.0	8.5	11.0
COLUMNAS Y COLUMNETAS					
DIMENSIONES	0.25 m x 0.25 m x 2.5 m	0.30 m x 0.30 m x 2.5 m	0.15 m x 0.25 m x 2 m		
CANTIDAD DE BOLSAS	8.5	12.5	4.5		

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES	
CONSISTENCIA	Es importante utilizar la cantidad de agua indicada para garantizar una mezcla correcta. El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del producto. No modificar la mezcla original: no añadir arena, aditivos ni cemento.
USOS	No aplicar con temperaturas exteriores extremas (<5° ó >35° Centígrados) o condiciones de fuertes vientos, heladas o lluvias.
ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN	Almacenar en un lugar seco y techado. No dejar en contacto con la humedad del suelo ni dejar bolsas abiertas. Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.
SEGURIDAD	Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.



(511) 215-4600
 ventas@unicon.com.pe
 www.unicon.com.pe

  UNICON - Profesionales en Concreto



(511) 217-2700
 ventas_concremax@concremax.com.pe
 www.concremax.com.pe

Concremax S.A.  