



AHORRAS CON CALIDAD

MORTERO UNICON

Asentado de bloques de concreto o sílico calcáreos, ladrillos de arcilla o concreto y contrapisos.



Mortero UNICON es una mezcla seca de arena gruesa y CEMENTO de UNACEM, lista para agregarle la cantidad recomendada de agua.

USOS

Asentado de bloques de concreto o sílico calcáreos, ladrillos de arcilla o concreto y contrapisos.

VENTAJAS

AHORRO	<p>Optimización de recursos en mano de obra, insumos y procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Menor costo en acarreo de material. ■ Reducción de espacios por almacenamiento. ■ Mayor orden y limpieza en obra, cero desperdicios.
CALIDAD	<p>Empaque tricapa (2 pliegos de papel y 1 film plástico) en bolsa de 40 kilos, prolongando la vida útil del producto.</p> <p>Dosificación exacta y garantía de procedencia de insumos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cementos de UNACEM. ■ Agregados de canteras propias.
RAPIDEZ	<p>Mezcla predosificada lista para usar en obra: solo se agrega agua.</p>



MODO DE EMPLEO

- Preparar el lugar donde se va a vaciar la mezcla.
- Colocar todo el contenido en una batea, en una carretilla o en una superficie limpia y plana. Mezclar el contenido.
- Formar una cavidad central, agregar la cantidad indicada de agua y mezclar hasta lograr una consistencia uniforme.
- Aplicar la mezcla de Mortero UNICON y darle el acabado requerido.

AGUA A UTILIZAR	
PROPORCIÓN CEMENTO: ARENA	1:4
AGUA (litros por bolsa)	6.3 a 6.8

RENDIMIENTO REFERENCIAL		
MURO CON SOGA-LADRILLO KING KONG 18 HUECOS		
Bolsa	Espesor (cm)	Rendimiento por m ²
1	1.5	0.5
MURO CON BLOQUES DE CONCRETO		
Bolsa	Espesor (cm)	Rendimiento por m ²
1	1.0	1.5
CONTRAPISOS		
Bolsa	Espesor (cm)	Rendimiento por m ²
1	3.0	0.66
1	4.0	0.49
1	5.0	0.37

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES	
CONSISTENCIA	Es importante utilizar la cantidad de agua indicada para garantizar una mezcla correcta. El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del producto. No modificar la mezcla original: no añadir arena, aditivos ni cemento.
USOS	No aplicar con temperaturas exteriores extremas (<5° ó >35° Centígrados) o condiciones de fuertes vientos, heladas o lluvias.
ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN	Almacenar en un lugar seco y techado. No dejar en contacto con la humedad del suelo ni dejar bolsas abiertas. Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.
SEGURIDAD	Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.



(511) 215-4600
 ventas@unicon.com.pe
 www.unicon.com.pe

  UNICON - Profesionales en Concreto



(511) 217-2700
 ventas_concremax@concremax.com.pe
 www.concremax.com.pe

Concremax S.A.  